



## Arbeitsplatten-Öl [eco]

Megújuló nyersanyagokból készült kezelőolaj beltéri faanyagokra



| Szín         | Elérhetőség            |             |            |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
|              | Mennyiség raklaponként | 360         | 672        |
|              | Kíszerelés             | 3 x 0,375 l | 3 x 0,75 l |
|              | Göngyöleg típusa       | kanna       | kanna      |
|              | Göngyölegkód           | 83          | 01         |
|              | Terméksz.              |             |            |
| színtelen    | 7697                   | ■           | ■          |
| natúr hatású | 7698                   | ■           | ■          |

### Anyagszükséglet



40–50 ml/m<sup>2</sup> rétegenként

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ a fa nedvszívó képességétől és a csiszolási finomságtól. 2 rétegben, vékonyan, ecsettel vagy hengerrel kell felhordani.

Az anyagfelesleget minden réteg esetében kb. 20–30 perc után el kell távolítani szőszmentes pamutkendő segítségével.

### Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Fából készült konyhaeszközökre
- Asztal- és munkalapokra
- Nagyértékű tömörfa-bútorokra
- A „natúr hatású” termék világos faanyagokra (pl.: tölgy, kőris és lucfenyő) javasolt

### Tulajdonságok

- Megújulónyersanyag-tartalom: min. 90%
- A rendelkezésre álló információk alapján vegán termék.
- Egyszerű feldolgozhatóság
- Mélyen beszívódik és kiemeli a fa természetes struktúráját
- Tartós, szennyeződéstartó, strapabíró
- Jó vegyszerállóság (DIN 68861-1B) a háztartásban gyakran előforduló termékekkel (pl. víz, kóla, sör, tea, kávé, bor és tisztítószer) szemben.
- Újrahasznosítható fémvödör

### Termékjellemzők

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kötőanyag       | megújuló nyersanyagbázisú alkidgyanta |
| Sűrűség (20 °C) | kb. 0,96 g/cm <sup>3</sup>            |
| Viszkózitás     | kb. 500 mPas                          |
| Szag            | enyhe                                 |
| Fényességi fok  | matt                                  |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Vizsgálati szabványok

Alacsony károsanyag-kibocsátás az AgBB-rendszer (az építési termékekből származó illékony szerves vegyületek kibocsátásának egészségügyi értékelése) szerint

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- MultiSil (7380)

### Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények  
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és levasztószert-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.  
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- Előkészítés  
A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.



A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.  
Bútor- és egyéb felület előkészítéséhez max. 180-as szemcseméretű csiszolópapírt kell használni.

#### Feldolgozás



#### Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. +30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Széles ecsettel vagy hengerrel vékonyan kell felhordani.

A különböző nedvszívóképességű felületrészek egyöntetűségét osztatással lehet biztosítani.

Az anyagfelesleget kb. 20-30 perc után szőszmentes pamutronggyal el kell távolítani.

Bútorok olajozása esetén gézlabdát/pamutrongyot kell használni.

Egy éjszaka száradás után a következő réteget köztes csiszolás nélkül is fel lehet hordani.

A szekrény belső felületeit és a fiókokat elég egyszer felületkezelné szőszmentes pamutronggyal.

#### Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbalkozást, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.

Csak nedvszívó faanyagokon és alapfelületeken használható. Lakkozott vagy záróréteggel ellátott felületekre nem alkalmas.

A feldolgozás és a száradás során gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

**Öngyulladásveszély (a DGUV balesetbiztosító 209-046 sz. tájékoztatása szerint)! Nem használható nitrocellulóz (NC) tartalmazó lakkokkal és pácokkal egy légtérben. A beszennyeződött textíliát (pl. törölrongyot, munkaruhát, porfogótárlót) tűzálló hulladéktartályban kell gyűjteni és tűzálló módon (víz alatt) ártalmatlanítani.**

#### Száradás

Átdolgozható: egy éjszakai száradás után

Az első napokban vízérzékeny, ezért kíméletesen kell használni

MultiSil tömítőanyaggal történő felületzárásig az ajánlott száradási idő: min. 7 nap

(A tömítőanyag-maradékot azonnal el kell távolítani.)

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívóképességétől.

Az alacsonyabb nedvszívó képességű részekben az anyagfelesleg, az alacsony hőmérséklet, az elégtelen légcseré és a magas páratartalom miatt megnőhet a száradási idő.

#### Hígítás

Felhasználásra kész.

#### Tudnivalók

DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”:

Ez a termék megfelel a DIN EN 71-3 szabvány szerinti, a nehézfémek gyermekjátékokba történő kioldódására vonatkozó határértékeknek, ezáltal teljesíti a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelményt egyikét az EU játékok biztonságáról szóló irányelvnek (2009/48/EK) megfelelően.

Felújítás során a letisztított felületet utókezelni kell.

A bútorokról a vízfoltokat 000 finomságú acélgyapattal kell eltávolítani, majd vékonyan kell utókezelni.

Be kell tartani az olajozott felületek ápolására vonatkozó utasításokat.

#### Munkaeszközök és tisztításuk




Natúr sörté ecset, széles ecset, velúrhenger, gézlabda/szőszmentes pamutrongy

A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

#### Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

#### Biztonsági tudnivalók



Gyerekektől elzárva tartandó.  
Szórásnál védőszemüveget és A2/P2 kombiszűrőt kell használni.  
Csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni.  
A feldolgozás és száradás alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.  
A munkavégzés során tilos étkezni, inni és dohányozni.  
Bőrrel való érintkezés és szembejutás esetén azonnal alaposan vízzel kell leöblíteni.  
Nem juttatható csatornába, nyílt vizekbe vagy talajba.  
A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.  
A teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra.  
A festékmaradékot festékgyűjtő udvarban kell leadni.

VOC-tartalom (2004/42/EK  
Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/f kategória): max. 700 g/l (2010).  
Ez a termék legfeljebb 20 g/l VOC-t tartalmaz.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/f    |
| 2010: | 700g/l |
| max.: | 20g/l  |

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.